

Ficha de datos técnicos

Interflon Fin Super Dry Lube

Lubricante universal de película seca con tecnología MicPol®

Lubricante seco de larga duración, penetrante y multiuso o para una variedad de aplicaciones en interiores y exteriores. Repele el agua, el polvo, la arena y otros contaminantes. Elimina y previene la oxidación.

Limpia, lubrica y protege (CLP). Permanece en mojado, limpia, desplaza la humedad, descompone los depósitos y penetra hasta en las áreas más inaccesibles. Afloja las piezas atascadas por el óxido y previene la formación de óxido y otros tipos de corrosión. Soporta altas presiones, resiste el lavado con agua y no atrae la suciedad, el polvo ni otros agentes abrasivos.

Aplicaciones

Cuando las piezas están expuestas a la contaminación o la humedad, deben recubrirse para evitar la oxidación y la corrosión; proporciona protección donde los lubricantes convencionales fallan. Excelente opción para la lubricación de bicicletas, equipos de pesca, pistolas, cerraduras, puertas, skateboards/patines, embarcaciones, componentes eléctricos (dieléctricos), automóviles/camiones, cuchillas, cables de acero, cremalleras, bisagras y muchas otras aplicaciones.

Ventajas

- Reducción del desgaste
- No contiene propelente > 100 % del producto Embalaje pequeño y práctico para un fácil manejo Lubricante limpio y seco, no gotea
- Más duradero
- Reemplaza muchos otros productos
- Resistente al agua
- Libera piezas pegadas
- Limpia y protege contra la corrosión
- La suciedad no se adhiere a la película seca Película lubricante estable con MicPol® Antidesliza

Modo de empleo

Agitar o remover antes de usar. Las piezas deben limpiarse primero con disolvente o un agente limpiador alcalino. Rocíe lubricante seco Interflon Fin Super sobre las piezas y deje que penetre. Limpie el exceso de lubricante con un paño limpio.

Nota: No use demasiado lubricante seco Interflon Fin Super Dry Lube. La aplicación de una capa delgada, con relubricación ocasional, proporciona un mejor resultado que una capa gruesa.

Propiedad	Valor	Procedimiento
Composición	Mezcla de aceites minerales y vegetales, aditivos y MicPol®	
Color	amarillo marrón	
Olor	Como el aceite	
Densidad a 20°C	0.84 g/cm3	
Viscosidad cinemática 40°C	23 cSt	ASTM D445
Punto congelación	-43°C	
Temperatura mínima aplicación	-43°C	
Temperatura máxima aplicación**	170°C	
Biodegradabilidad	53%	ASTM D7373-07
Fecha fabricación	El número de lote consta de un número de 8 dígitos. Los primeros 4 números representan el YY / MM de la fabricación.	
Conservabilidad*	4 años	
Conductividad	>2000 pS/m	ASTM D2624
Resistencia dieléctrica	128 kV/cm	IEC 60156

* La vida útil del producto almacenado a temperatura ambiente y cerrado en su envase original. Deben evitarse temperaturas de almacenamiento <0 ° C para garantizar la calidad del producto. ** La temperatura máxima de aplicación es válida después de la evaporación del solvente

Esta información se basa en nuestro mejor conocimiento actual y con la intención de proporcionar notas generales sobre el producto y el uso previsto. Por lo tanto, no debe interpretarse como garantía de las propiedades del producto descrito o la idoneidad para una aplicación. Se deben respetar los derechos de propiedad industrial existentes. La calidad de nuestros productos está garantizada bajo nuestras Condiciones Generales de Venta. Interflon® y MicPol® son marcas comerciales registradas de Interflon BV. Las propiedades típicas mencionadas en este documento se basan en nuestras tolerancias de producción y no representan una especificación. Se esperan variaciones que no afecten el rendimiento del producto durante la fabricación normal. La información proporcionada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.